

Technische Information

MH 60 FD

PMMA Mikrokugeln

Eigenschaften

- Feine, wohldefinierte Partikelgrößenverteilung
- Lösungsmittelbeständig
- Gute Affinität zu Granulaten und Lösungsmitteln

Technische Daten

Basis:	Polymethylmethacrylat
Aussehen*:	Feines, weißes Pulver
Wasseranteil*:	< 1 %
Variationskoeffizient *:	< 35 %
Mittlere Partikelgröße*:	57 – 63 µm

* Teil des Analysenzertifikates

Anwendung

Optische Filme, Folien, Beschichtungen, Compounds, Sintertechnologie

- Antiblocking
- Mattierungsmittel
- Gleitmittel
- Kratzfestigkeit
- Oberflächenstrukturierung
- Angenehme Haptik
- Porenbildner
- Filter- und Katalysatortechnik

Verpackungseinheiten

10 kg Behälter, 50/100 kg Papiertrommel, 450 kg pro Palette.

Lagerung

Lagerung an trockenen Orten in den verschlossenen Originalbehältern bei Raumtemperatur. Um Verklumpung zu vermeiden, sollte das Material in maximal drei Schichten gelagert werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt 3 Jahre.